

試験結果報告書

関西パテ化工株式会社 殿

一般財団法人 日本塗料検査協会 西支部
支部長 山田 卓司
〒573-0164 大阪府枚方市長尾谷町1丁目20番3



依頼No.158079

報告日：平成28年 5 月18日

支部長



品 名	KANパテ 超速鉄メタル	試料受付日	平成28年 3 月22日
		試料採取日	平成 一 年 一 月 一 日
		試 料 採 取 場 所	――
製造者	関西パテ化工株式会社	試 料 数 量	塗装片1組
試 験 項 目	成 績	規 格	
		JWWA K 135:2007 水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方法	
浸 出 性			
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.001以下	シアンの量に関して、 0.001以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008以下	0.008以下
フェノール類	mg/L	0.0005以下	フェノールの量に換算して、 0.0005以下
有機物(全有機炭素(TOC) の量)	mg/L	0.3以下	0.5以下
味		異常なし	異常でないこと。
臭 気		異常なし	異常でないこと。
色 度	度	0.5以下	0.5以下
濁 度	度	0.2以下	0.2以下
エピクロロヒドリン	mg/L	0.001以下	0.01以下
アミン類	mg/L	0.01以下	トリエチレンテトラミンとして、 0.01以下
2,4-トルエンジアミン	mg/L	0.0002以下	0.002以下
2,6-トルエンジアミン	mg/L	0.0001以下	0.001以下
トルエン	mg/L	0.001以下	0.2以下(暫定)
キシレン	mg/L	0.001以下	0.4以下(暫定)
残留塩素の減量	mg/L	0.3	0.7以下
		以 上	