

水性簡易下地浸透硬化液【高級アクリル系高浸透タイプ 防カビ剤入り】

カタメルボンド

内外化粧壁専用



特 長

- 下地に優れた強度が出る。
- 下地に耐水性が出る。
- 繊維壁が直接塗れる。
- 防カビ剤入で改装に安心。
- 水性なので、取扱が簡単。

用 途

弱った各種下地の補強

■各種下地への標準塗布量(参考値)

下地の種類	標準塗布量	1缶(4kg)当りの塗布面積
土 壁	500g/㎡	8㎡
ジュラク壁	400g/㎡	10㎡
綿 壁 (下が土壁の時)	900g/㎡	4.5㎡

荷 姿

4kg×4(1ケース)

⚠ 注意事項

●カタメルボンドは原液のままお使いください。●カタメルボンドが乾燥してから上塗りをしてください。●カタメルボンドを多く塗りすぎたり、下地の吸い込みが悪い場合は、ウエス等で拭き取るようにし、下地表面にカタメルボンドが残らないようにしてください。●粉気が多い土壁や、大津壁または石膏系の薄塗り材がドライアウトしているような時は、一度軽く水刷毛を引いてからカタメルボンドを塗ると、良く浸透します。●モルタル打継接着増強剤としては、使用できません。●水気が吸い込まない下地の場合は、使用を避けてください。(しっくい、モルタル金ゴテ押え面、ペンキ塗装面等は浸透し難い下地ですが、サンダー等で一皮落すと浸透します。)●劣化のひどい下地の場合は、使用は避けてください。●0℃以下の貯蔵、5℃以下での施工は避けてください。●材料を誤って飲み込んだ場合は、直ちに口、鼻を良く洗浄し、異常がある場合は医療機関で治療を受けてください。目に入った場合は、15分以上清浄な水で洗浄し、違和感や痛みが残る場合は、眼科で治療を受けてください。●残材、洗い水等は河川、池、下水、地下水などを汚染する可能性のある場所には、捨てないでください。●容器等の処理は産業廃棄物業者に依頼してください。

2008.6



関西パテ化工株式会社
http://www.kansaipate.co.jp/

●本 社 〒579-8003 東大阪市日下町3丁目7-36 TEL(072)982-2131代 FAX(072)982-2135
●東 京 支 店 〒121-0813 東京都足立区竹の塚3丁目14-10 TEL(03)3850-3191代 FAX(03)3850-3193
●北九州営業所 〒803-0815 北九州市小倉北区原町1丁目9-3 TEL(093)571-7156代 FAX(093)571-7159