

超厚付け仕上げ

内部用

ミラクルパウダー *Miracle Powder*

内装用粉末パテ (60分/120分タイプ)

日本建築仕上材工業会登録
登録番号 1502008
放散等級区分表示 F☆☆☆☆
問合せ先 http://www.nsk-web.org/


**厚付け出来て、仕上げ用の
キメの細かさ!!
超厚付け一発仕上げ!!**



ヤセない

クロスとの密着が良い

良く研げる



ミラクルパウダーの特長

- 規定の水との配合でヤセが少なく、キメ細かく仕上がります。
- 軽量なので現場への持ち運びがスムーズにできます。
- 研ぎが良いので、作業性に優れ工期の短縮を図れます。
- 石膏ボードや下地の壁紙との接着にも優れています。

使用方法

- ・容器に所定量の水(ミラクルパウダー1袋に対して水1.2ℓ)を入れた後、ミラクルパウダーを散布するように少しずつ入れ、混練してください。
- ・練時間の目安としては、金ベラなどで練る場合は3~4分程度、機械練の場合は1分程度です。
※ミラクルパウダーの性能は、練り方によって大きく左右されます。したがって、機械で練ると低混水量でも塗りやすくなります。
※練り始めは固く混ぜにくく感じますが、しばらく練っていると柔らかくなってきますので、後から水を足さないでください。
※金ベラなどで練る場合は、一度にミラクルパウダーを入れるより練りながら少しずつ入れる方が、混ぜやすくなります。

用途

- ・クロス・壁紙などの下地処理
- ・石膏ボードのジョイント処理、ビス頭処理、段差の処理

荷姿

- ・2.4kg × 4袋 / 段ボールケース
- ・4.8kg / セメント袋入り

カラー

- ・ボード色



⚠ 使用上の注意

- 混練に入れる水や容器はきれいなものを使用してください。
- 速乾タイプですので可使時間内に使いきれぬ量だけ練ってください。
- 使い残した混練物に、新たにミラクルパウダーを加えると硬化時間が大きく変わります。次に使用するときは、容器をきれいに洗ったものにしてください。
- 0℃以下では使用しないでください。

27(2015).11



関西パテ化工株式会社
<http://www.kansaipate.co.jp/>

本社 〒579-8003 東大阪市日下町3丁目7-36 TEL(072)982-2131(代) FAX(072)982-2135
 東京支店 〒121-0813 東京都足立区竹の塚3丁目14-10 TEL(03)3850-3191(代) FAX(03)3850-3193
 北九州営業所 〒803-0815 北九州市小倉北区原町1丁目9-3 TEL(093)571-7156(代) FAX(093)571-7159