

セルトップNW

セルトップは、特殊な合成樹脂エマルジョンを主成分とした防水層の保護美装塗料です。水性ですので各種の防水層に施工でき、特にシート防水層には最適です。又、セルトップには、非歩行用のセルトップNWと軽歩行用のセルトップNSの二種類がありますので用途に応じて使い分けてください。



4 kgプラケース

18kg缶

15kg缶 終売

シルバー 15kg缶

セルトップNS



4 kgプラケース

20kg缶

特 長

- 水性なので作業性・安全性が良好です。
- 防水層に対する接着性が優れています。
- 耐候・耐水・耐薬品等の耐久性が優れています。


用 途

- アスファルト防水や、葺き屋根の砂付ルーフィング
- 各種シート防水層
- ウレタン・エマルジョン等の各種樹脂防水層

荷 姿

- セルトップNW (各色) 18kg缶、4 kg プラケース
- セルトップNS (各色) 20kg缶、4 kg プラケース

色 調



グレー (NW・NS)



シルバーグレー (NW・NS)



グリーン (NW・NS)

※この他、数量がまとまれば御希望の色に調色も致します。

■セルトップの性状及び仕様

	セルトップNW	セルトップNS
外 観	粘 稠 液	粘 稠 液
粘 度(20℃)	700~800cps	4,000~6,000cps
比 重(20℃)	1.0 ± 0.1	1.7 ± 0.2
希 釈	通常は原液のまま施工 希釈する場合は5%以下の水で	通常は希釈して2回塗り、 1回目3%・2回目6%程度の水で
施工面積/缶	砂付きルーフィング 2回塗り 40㎡ ブチルゴムシート 2回塗り 45㎡~60㎡ ウレタン樹脂 2回塗り 60㎡	標準2回塗り厚の場合 13㎡~15㎡
色 調	グレー・シルバーグレー・グリーン	グレー・シルバーグレー・グリーン
歩行の可否	非 歩 行	軽 歩 行

注意事項

1. 原液のまま又は希釈して使用する場合、どちらに於いても攪拌して使用して下さい。
2. タール系等、防水層によっては、ブリードを起すものがありますので、施工の際注意して下さい。
3. 雨模様の場合や、気温が5℃以下の場合の施工は避けて下さい。
4. 保管は、0℃~40℃の間でして下さい。