


試験結果報告書

関西パテ化工株式会社 殿

一般財団法人 日本塗料検査協会 西支部
 支部長 山田 卓司
 〒573-0164 大阪府枚方市長尾谷町1丁目20番3



依頼No.158079

報告日：平成28年 5 月18日

支部長



試験項目	成績	規 格		
		JWWA K 135:2007 水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方法		
品名	KANパテ 超速鉄メタル		試験受付日	平成28年 3 月22日
			試験採取日	平成 一 年 一 月 一 日
			試験採取場所	—
製造者	関西パテ化工株式会社		試験数量	塗装片1組
<u>浸 出 性</u>				
シアン化物イオン及び 塩化シアン mg/L	0.001以下		シアンの量に関して、 0.001以下	
ホルムアルデヒド mg/L	0.008以下		0.008以下	
フェノール類 mg/L	0.0005以下		フェノールの量に換算して、 0.0005以下	
有機物(全有機炭素(TOC) の量) mg/L	0.3以下		0.5以下	
味	異常なし		異常でないこと。	
臭 気	異常なし		異常でないこと。	
色 度 度	0.5以下		0.5以下	
濁 度 度	0.2以下		0.2以下	
エピクロロヒドリン mg/L	0.001以下		0.01以下	
アミン類 mg/L	0.01以下		トリエチレンテトラミンとして、 0.01以下	
2,4-トルエンジアミン mg/L	0.0002以下		0.002以下	
2,6-トルエンジアミン mg/L	0.0001以下		0.001以下	
トルエン mg/L	0.001以下		0.2以下(暫定)	
キシレン mg/L	0.001以下		0.4以下(暫定)	
残留塩素の減量 mg/L	0.3		0.7以下	
	以 上			