

含浸シーラー

Impregnation Sealer

水性

VOC 対応商品

含浸シーラーは、特殊合成樹脂エマルジョンを主成分とし、溶剤系シーラーなみの性能をもつ新しい水性カチオンシーラーです。



特徴

- 1 乾燥が早い。
- 2 一液性のため作業性がよい。
- 3 密着性がよい。
- 4 吸い込み止め、および、アルカリ止め効果がある。
- 5 脆弱性素材の表面の強度を高めます。

適用下地

- 適用可能: ケイ酸カルシウム・ALC・モルタル・無塗装三等板・木部・プラスターボード・他各種
- 適用不可: 含浸しない下地
(ビニールクロス・磁器タイル・金属・樹脂系壁面等)

荷姿

14ℓ 缶

使用上の注意

- 既調合ですので、水希釈は極力さけてください。
- 作業性の必要上、水希釈する場合は10%以内で行ってください。
- 他の塗料との混合は、絶対に行わないでください。
- 5℃以下での使用は、避けてください。

用途

1 下地調整および密着性向上

下地に浸透して補強し、上塗り材の密着性向上のために使用してください。

2 下地の吸い込み止め

吸い込みのため、仕上材のツヤムラ・ツヤヒケ・色ムラ等をひき起こし、又、作業性を悪くするような、下地の吸い込み止めに使用してください。

3 下地の補強・表面強度の向上

ケイ酸カルシウム・ALC等の比重の小さい軽量の下地では、表面強度が弱く、仕上材の付着性を低下させます。又、仕上材のハクリ・ウキ等の原因となるので、このような下地の補強・表面強度の向上のために使用してください。又、塗り替えの場合の老化・脆化した旧塗膜の補強にも使用できます。

4 下地のアルカリ止め

セメント系の各種下地は、アルカリ性が強く、仕上材を白華でうかしたり、変色したりする場合があります。このような場合のアルカリ止めに使用してください。

5 その他

ジョイントセメント・クロス貼りの接着性の向上等。



試験成績表

【品名】 含浸シーラー

【ホルムアルデヒド放散等級】 F☆☆☆☆

【(社)日本塗料工業会登録番号】 K08006

試験項目	試験成績	社内規格
GHS表示対象物質		含まない
VOC (揮発性有機物質)		1%未満
臭い		微アクリル臭
色		白色
塗膜の色		透明
含浸性	良好	
付着性	良好	上塗り塗料(水性1種又は2種)を塗装後。 塗膜とゴバン目テストを行う。
乾燥性(25℃)		2～4時間
作業性	良好	ハケ、ローラー等に支障のないこと。
上塗り密着	異常なし	上塗り塗料(水性1種又は2種)を塗装した場合。 上塗り塗膜にクラック、ハジキ、ピンホール等がないこと。
適合上塗り		水性塗料、弱溶剤塗料、ウレタン樹脂塗料等
耐水性	異常なし	水に96時間浸したときに異常があってはならない。
耐アルカリ性	異常なし	水酸化カルシウムの飽和溶液に、48時間浸したときに 異常があってはならない。

※上記数値は実績値に基づいた標準値です。

WEBをチェック!

<https://www.kansaipate.co.jp/>



関西パテ化工株式会社